



Zowosan® coating systems

[Z] ZOBEL

Vše důležité na jednom místě

1. Ihned po zabudování během stavebních prací: Olepit schválenou lepicí páskou a okno uvést do polohy „vyklopeno“
2. Po stavebních pracích: Kontrola případných poškození oken
3. Lehká poškození povrchu laků: Ošetřit lazurou Zowosan® Schutzlasur
4. První čištění: Nejdříve po šesti až osmi týdnech prostředkem Zowosan® Reiniger, následně aplikace Zowosan® Schutzemulsion
5. Udržovací opatření po šesti měsících nebo u chráněných konstrukcí jako např. dřevohliníková okna každé dva roky: Použít prostředek Zowosan® Schutzemulsion
6. Vždy po jednom roce: Kontrola všech oken; případná poškození opravit lazurou Zowosan® Schutzlasur a následně ošetřit prostředkem Zowosan® Schutzemulsion

Zobel Chemie GmbH
Weinsheimer Straße 59 · D-67547 Worms
Telefon: +49 (0) 6241 30020 · Fax: +49 (0) 6241 37690
E-Mail: kontakt@zobel-worms.de

www.zobel-worms.de

[Z] ZOBEL

Zowosan® Pflegeset

Údržba dřevených oken a dverí

»S minimálními
náklady maximální
životnost a
funkčnost stavebních
prvků.«

Aby dřevo dlouho žilo!

Dřevo je stavební hmota s dlouhou historií a budoucností, dýchá a žije. Ochrana před venkovními vlivy jako vítr a vlhkost rozhoduje o životnosti této suroviny. Díky více vrstvým výstavbám povrchových úprav Zowosan laků a lazur jsme vytvořili podmínky proto, aby si Vaše dřevěná okna, dveře a brány při správném ošetřování a údržbě zachovala po dlouhou dobu svou zvláštní kvalitu. K udržení hodnoty se doporučuje provádět čištění a údržbu minimálně 1 až 2x ročně. U čerstvě povrchově upravených oken si dejte čas: tato byste měli čistit výhradně produktem Zowosan Reiniger a to až po uplynutí nejméně šesti až osmi týdnů. Ve Vaší sadě Zowosan Pflegeset najeznete vše co je zapotřebí pro zachování dlouhé kvality Vašich dřevěných oken, dveří a vrat.

Úplně jednoduché optimální čištění

Prvotní hrubé čištění se provádí vlákna nepouštějící utěrkou

a teplou vodou. V případě potřeby je možno přidat jemný neutrální čistič. Následně se nanese na okno produkt Zowosan Reiniger a nechá krátce působit, následně se vše setře přiloženou houbičkou a čistou vodou.

Péče o rám a křídlo v jednom okamžiku.

Proto, aby bylo dosaženo optimální ochrany oken a brilance barevného odstínu zůstala dlouho zachována, doporučujeme povrch oživit 1 - 2x ročně. Použitím ošetřovacího produktu dosáhnete perfektně ochráněného a opticky bezvadného povrchu, protože tento uzavře všechny mikrotrhlíny. Produkt Zowosan Schutzemulsion se nanáší na oschlý povrch v tenké rovnomořné vrstvě čistou houbičkou. Zaslhlý povrch se následně vyleští hadíkem. Je třeba vzít v potaz rozdíly v lesku pro případ speciálních v matu provedených konečných povrchových úprav.



Odstranění lehkých poškození není žádný problém. Malá mechanická poškození (např. po spadu krup) trhlinky a škrábance (v průměru do 2 cm) můžete bez problémů odstranit. Postižené místo lehce rozbrojte a následně ošetřte produktem Zowosan Schutzlasur.

Občas je potřeba i renovace povrchu oken

Všechny povrchy, zvláště ty ve spodní čtvrtině oken, ale i hrany, po kterých teče voda, by měly být s pravidelností kontrolovány a pokud je to zapotřebí opatřeny renovačním nátěrem za použití Zowosan laků a lazur. Následující tabulka Vám dá doporučení pro renovační intervaly.